



FICHE TECHNIQUE

COLLE POLYURETHANNE MONOCOMPOSANTE POUR COLLAGES RESISTANTS A L'EAU COLLE BOIS NAUTI PU

La colle NAUTI PU est une colle polyuréthane monocomposante réticulant avec l'humidité provenant de l'air ambiant ou des matériaux que l'on désire assembler selon la classification D4 de la norme NF/EN204.

La NAUTI PU permet le collage de menuiseries bois extérieures avec de très bonnes résistances ainsi que tous matériaux courants du bateau, à condition que l'un des deux supports soit perméable et contienne de l'humidité: panneaux de bois agglomérés, bois, mousses isolantes (polystyrène expansé ou extrudé, mousse phénolique, mousse polyuréthane, ...).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Base du produit:	Polyuréthane
Couleur:	Brun
Consistance :	Liquide
Système de durcissement :	Polymérisation par réaction chimique
Temps ouvert :	30 minutes
Temps de serrage :	3 heures
Force de serrage :	1 kg/cm ²
Densité :	1.1 g/ml
Résistance aux températures :	-30°C à +100°C
Résistance à l'eau :	D4
Résistance à la traction :	> 10 N/mm ²
Matières sèches :	95%
Consommation :	Env. 150 ml/m ²
Point éclair :	23°C <= PE <= 55°C

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dégraissées.

Traitement préalable : Une légère humidification des supports peut accélérer la polymérisation et renforcer la capacité de remplissage de la colle. Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

APPLICATION

Avec un pinceau ou peigne fin, sur une des deux surfaces et enserrer les deux éléments pendant plus ou moins 3 heures.

Température d'utilisation : +5 à +30°C

Produit de nettoyage : Acétate d'éthyl ou MEK

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 250 cc, 750 cc et 5 kg

Stockage : 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5 à +25°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.