



PEINTURE MONOCOMPOSANTE ANTIDERAPANTE SOROGRIP

CARACTERISTIQUES

SOROGRIP est une peinture mono composante contenant des agents antidérapants (poudre de ponce) extrêmement efficaces, qui reste très agréable au toucher.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Type de peinture : Résines huile d'uréthane
Aspect du film : Mat/satiné
Teintes : Blanc, gris
Densité : 1.26 +/- 0.05
Point éclair : 23°C <= PE <= 55°C
Diluant : diluant SL1,V1,PB10,...
Pouvoir couvrant : Environ 9m²/kg par couche
Solidité à l'eau : Bonne
Solidité à la lumière : Bonne

APPLICATION

SOROGRIP s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet, sur un support poncé, nettoyé, sec et dégraissé.

Sur anciennes peintures : Eliminer tous les défauts de surface (décollements,...), en ponçant la surface au grain 120 à sec. Si la surface est très abîmée, appliquer une couche d'apprêt **AP10** pour diminuer les défauts, avant la mise en peinture du support.

Préparation des fonds :

- Sur fonds neufs : Traiter au nettoyant débouche- pores.
- Sur fond gras : Traiter au super dégraissant industriel. Traiter au nettoyant débouche- pores. Bien rincer à l'eau et laisser sécher.

Dilution : 5 à 10 % diluant (SL1,V1,PB10,...).

Appliquer 2 couches à 24 heures d'intervalle.

Séchage :

Hors poussière: 45 minutes
Sec au toucher: 2 heures
Surcouchage: 24 heures sans égrenage
Séchage complet: 2 jours
Premier nettoyage : Après une bonne semaine

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 750 cc et 2.5 litres
Stockage : Stocker dans un endroit aéré et frais

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Travailler dans un local bien ventilé. Le port des gants, lunettes et masque respiratoire est indispensable. En cas de contact cutané ou projection dans les yeux, laver abondamment à l'eau.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.